

### VINILO BLANCO BRILLANTE

#### ESTRUCTURA:

**VBB75 - PV - K135**

**CARA DE IMPRESIÓN: VINILO BLANCO BRILLANTE**

**ADHESIVO: PERMANENTE V - PV**

**RESPALDO: PAPEL KRAFT - K135**

| Propiedades | VBB75 - PV - K135 | Unidad           | Variación |
|-------------|-------------------|------------------|-----------|
| Peso        | 254               | g/m <sup>2</sup> | ± 7 %     |
| Calibre     | 229               | µm               | ± 7 %     |

**DESCRIPCIÓN:** la referencia VBB75 - PV - K135 es una estructura compuesta por una película de PVC semirígida, de color blanco con excelente acabado brillante.

**USOS O APLICACIONES:** diseñada para aplicaciones en el sector de artes gráficas; con un adhesivo base acrílico de buena cohesión y fuerza adhesiva; su respaldo es un papel Kraft supercalandrado siliconado de alta estabilidad dimensional que hace de la estructura un material de excelente desempeño en los diferentes sistemas de impresión.

Esta estructura tiene como principal característica una adhesión permanente que permite una fácil remoción sobre las diferentes superficies.

Ideal para fabricación de etiquetas, avisos y piezas publicitarias autoadhesivas elaboradas por sistemas de corte en plotter e impresas por serigrafía e impresión digital en gran formato con tintas solventes, ecosolventes, latex y de curado UV, proporcionando buena estabilidad dimensional.

Para el sistema de impresión offset se recomienda el vinilo con "primer" que acelera el secado de las tintas y mejora el anclaje.

#### CARA DE IMPRESIÓN (FACE STOCK):

**DESCRIPCIÓN:** película de PVC flexible semirígida, calandrada monomérica con acabado brillante.

La película de PVC satisface el reglamento REACH CE 1907 2006 ((Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical substances).

| Propiedades                | VBB75    | Unidad           | Variación |
|----------------------------|----------|------------------|-----------|
| Peso                       | 103      | g/m <sup>2</sup> | ±10       |
| Calibre                    | 75       | µm               | ± 5       |
| Estabilidad Dimensional MD | 4.8 máx. | %                |           |

Los criterios evaluados por ARclad S.A., son solo una guía general dada la diferencia en sustratos, así como las condiciones variables y particulares. Por lo tanto recomendamos hacer la evaluación de nuestros productos en sus aplicaciones específicas, para asegurar que trabajen adecuadamente de acuerdo a sus requerimientos y condiciones.

### ADHESIVO:

### PERMANENTE PV

**NATURALEZA:** acrílica

**CARACTERÍSTICAS:** muy buena cohesión, estabilidad química y física.

**TECNOLOGÍA:** emulsión

**USOS O APLICACIONES:** adhesivo multipropósito con buena fuerza adhesiva. Buen desempeño sobre pintura original de vehículos, ideal para instalaciones en vallas de uso promocional en exteriores, poliestireno, vidrio, acrílico, policarbonato, entre otros. Su principal característica es una fácil remoción sobre las diferentes superficies siendo un adhesivo permanente.

**CÓDIGO:** PV

### COMPORTAMIENTO DEL ADHESIVO

| Adherencia a Temperatura Ambiente                  | ( 23 ± 2 ) ° C |
|--|----------------|
| Lámina galvanizada - Metal                         | B              |
| Lámina de poliestireno                             | B              |
| Lámina de acrílico                                 | B              |
| Acero inoxidable                                   | B              |
| Baldosa  | B              |
| Telas fuertes como jeans                           | NA             |
| Vidrio   | B              |
| MDF  | NA             |
| Cartón   | NA             |
| Otras Características                              |                |
| Rango temperatura servicio                         | -10°C a 90°C   |
| Rango temperatura Aplicación                       | 0°C a 40°C     |
| Adherencia Inicial                                 | B              |
| Cohesión   | E              |
| Troquelabilidad                                    | E              |
| Transparencia                                      | B              |
| Vida Útil (Meses) en exterior instalación vertical | 36             |

**E:** Excelente **B:** Bueno **R:** Regular **NA:** No Aplica

Los criterios evaluados por ARclad S.A., son solo una guía general dada la diferencia en sustratos, así como las condiciones variables y particulares. Por lo tanto recomendamos hacer la evaluación de nuestros productos en sus aplicaciones específicas, para asegurar que trabajen adecuadamente de acuerdo a sus requerimientos y condiciones.

### RESPALDO:

### Papel Kraft 135 Siliconado

**CARACTERÍSTICAS:** papel Kraft blanqueado y supercalandrado.

**TECNOLOGÍA:** solvent less

**USOS O APLICACIONES:** excelentes propiedades mecánicas y de estabilidad que lo hacen un excelente soporte durante los procesos de impresión "hoja a hoja" y en rollos, para los procesos de impresión digital en gran formato mantiene la estructura estable para su manipulación y aplicación final.

**CÓDIGO:** K135

| Propiedades | K135 | Unidad           | Variación |
|-------------|------|------------------|-----------|
| Peso        | 136  | g/m <sup>2</sup> | ± 5       |
| Calibre     | 140  | µm               | ± 8       |

Los criterios evaluados por ARclad S.A., son solo una guía general dada la diferencia en sustratos, así como las condiciones variables y particulares. Por lo tanto recomendamos hacer la evaluación de nuestros productos en sus aplicaciones específicas, para asegurar que trabajen adecuadamente de acuerdo a sus requerimientos y condiciones.

---

### RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- El producto debe almacenarse en su empaque original, a una temperatura aproximada entre 20°C y 25°C y una humedad relativa entre 50% y 55%. Debe evitarse la exposición a luz directa. Las temperaturas altas pueden ocasionar cambios en la apariencia superficial del vinilo y/o desbordamiento de adhesivo por los laterales de los rollos.
- En caso de utilización parcial del rollo almacene el material restante en la bolsa plástica y dentro de la caja de cartón.
- Cambios drásticos de humedad o temperatura pueden causar variaciones dimensionales en la estructura autoadhesiva, lo que puede producir ondulaciones en el formato de hojas y producir arrugas o fallas en el registro. En los rollos puede presentarse cambios en la tensión ocasionando dificultad en el registro.
- Utilice guantes para evitar huellas en la película de vinilo.
- Evite golpear los bordes del rollo al momento de desempacar el material.
- La superficie de aplicación para las instalaciones debe estar limpia de cualquier agente contaminante que pueda afectar la adhesión final.
- El buen desempeño del producto depende de diversos factores, por lo tanto, se recomienda hacer pruebas previas de acuerdo con su necesidad específica y bajo las condiciones exactas de proceso y aplicación.

La información que aparece en esta ficha técnica se ofrece para su consideración, basada en nuestro conocimiento y experiencia, sin embargo no debe usarse como recomendación para la utilización de estos productos en ninguna aplicación determinada. LAS PROPIEDADES DE ESTA PAGINA NO DEBEN SER INTERPRETADOS COMO GARANTIA DE LAS PROPIEDADES DE DESEMPEÑO.

Nos reservamos el derecho de modificar este documento sin previo aviso.

Los criterios evaluados por ARclad S.A., son solo una guía general dada la diferencia en sustratos, así como las condiciones variables y particulares. Por lo tanto recomendamos hacer la evaluación de nuestros productos en sus aplicaciones específicas, para asegurar que trabajen adecuadamente de acuerdo a sus requerimientos y condiciones.

---